



Technický list 04.39 MAMUT GLUE TOTAL

Výrobok Je vysoko kvalitné, profesionálne a univerzálne lepidlo na báze MS polymérov, ktoré vykazuje extrémne vysokú pevnosť v ťahu a vysokú konečnú prídržnosť. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysokopevnostný, elastický spoj.

Vlastnosti

- Lepenie a tesnenie vo vnútorných a vonkajších priestoroch budov;
- Veľmi dobrá príľnavosť k podkladu bez použitia primeru aj na vlhké povrchy;
- Vysoká počiatočná prídržnosť, lepenie ľahkých stavebných materiálov bez nutnosti fixácie;
- Extrémne vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50kg/cm²;
- Rýchle vytvrdenie, bez zápachu a zmrštenia pri vulkanizácii;
- Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu;
- Nepôsobí korozívne na kovy;
- Trvalo pružné, odolné UV žiareniu a poveternostným podmienkam (voda, mráz, sneh);
- Absorbuje akustické a mechanické vibrácie;
- Brúsiteľný, po úplnom vytvrdení pretierateľný disperznými farbami;

Použitie

- Lepení konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojnom priemysle;
- Univerzálne lepidlo pre lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je antikoročná oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR polyester, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika často bez použitia primeru;
- Lepenie konštrukčných dielov automobilov, prívosov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, lodí, fasád, nábytku;
- Univerzálne lepidlo pre všetky pripájacie škáry, trhliny a nerovnosti v stavebníctve a priemysle na údržbu, renováciu, opravy, výstavbu, inštaláciu a montáž.

Balenie Kartuša po 290 ml
Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	MS polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Špecifická hmotnosť	g/ml	1,40	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	(po vytvrdení)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5 - 10	
Rýchlosť vytvrdenia	mm	2 - 3	(za 24h / pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stekavosť	mm	< 2	(podľa ISO 7390)
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Ťažnosť	%	300	
Modul 100%	MPa	2,00 (N/mm ²)	
Pevnosť v ťahu	MPa	4,00 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	60 ± 3	(podľa DIN 53 505)
Skladovateľnosť	mesiacov	12	(pri teplotách od +5°C < +25°C)

Obmedzenie Okrem iného lepidlo nie je vhodné pre trvalé použitie pod vodou, ďalej sa neodporúča na PE, PP, PC, PMMA, , , teflón, voskované podklady, neoprén, asfalt a živичné podklady a sklené izolácie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 04.39 MAMUT GLUE TOTAL

- Podklad** Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
- Pokyny** **Pred aplikáciou vždy najskôr otestujte príľnavosť k podkladu.** Nasadte aplikačnú špičku a zrežte na požadovanú šírku. Nanášajte na jednu stranu lepeného spoja. Aplikujte primerané množstvo vzhľadom k hmotnosti a veľkosti lepeného predmetu. Pri veľkých plochách sa odporúča zrezať špičku do tvaru „V“ pre zvýšenie účinku stykových plôch. Lepené plochy k sebe priložte a pritlačte s miernym posunutím do 10 minút.
- Pozn.: Pri aplikácii cez špeciálne upravenú špičku, je možné z jedného balenia vytlačiť okolo 4bm.
- Upozornenie** Pred vytvrdením (2-3mm / 24hodin pri 23°C) nezaťažujte lepený spoj vonkajšími silami.
- Čistenie** Materiál: ihneď technickým benzínom.
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.
- Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 04.39».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 13.09.2017 Vyhotovené dňa: 05.01.2012

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.